

# ROCKMAX® JOINTSEAL



## วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์ออน (ตามมาตรฐาน มอก.479-2541)

### ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Jointseal คือ ยางหยอดร่องรอยต่อถนนคอนกรีต ผลิตมาจากยางมะตอย และสารผสมพิเศษชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน ทนความร้อนและอุณหภูมิสูง การยืดเกาะดีเยี่ยมใช้ในการยาแนวร่องถนนคอนกรีต

### ลักษณะการใช้งาน

- ยาแนวถนนคอนกรีต
- ยาแนวคอนกรีตในงานเขื่อน
- ยาแนวพื้นคอนกรีต
- ยาแนวพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
- ซ่อมแซมผิวคอนกรีตถนน

### คุณสมบัติ

- มีค่าความยืดหยุ่นตัวดี
- ทนทานกับอุณหภูมิที่สูงได้ดี
- ทนความร้อนและการเสียดสี
- ยืดเกาะดีไม่หลุดล่อน
- ทนน้ำขัง

### ข้อมูลทางเทคนิค

ความถ่วงจำเพาะ	1.31
อุณหภูมิวามไฟ	>250 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิปลอดภัย	>175 องศาเซลเซียส
จุดไหลเท	140 ถึง 150 องศาเซลเซียส
เพนแทรกชั่น	50
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส น้ำหนักกด 150 กรัม ในเวลา 5 วินาที	
การไหล	0.0 มิลลิเมตร
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทำมุม 75 องศา	
การยืดเหนียว	ผ่าน
ไม่เกิดรอยแตกร้าวหรือการแตกตัว ลึกเกิน 6.4 มิลลิเมตร	

### การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดรอยต่อให้ดี ไม่มีฝุ่น ผง ดิน ปนเปื้อน นำตัววัสดุใส่ลงในหม้อต้ม ไม่จำเป็นต้องแกะพลาสติกหุ้มออก ควรมีอุณหภูมิน้ำมันที่ต้มไม่ให้เกิน 240 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิวัสดุไม่เกิน 170 องศาเซลเซียส

### วิธีการใช้งาน

เทยางหยอดลงบนร่องแนว ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก่อนเปิดจราจร

### อัตราการใช้งาน

5	0.035								
10	0.070	0.140							
15	0.105	0.210	0.315						
20	0.140	0.280	0.420	0.560					
25	0.175	0.350	0.525	0.700	0.875				
30	0.210	0.420	0.630	0.840	1.050	1.260			
40	0.280	0.560	0.840	1.120	1.400	1.680	2.240		
50	0.350	0.700	1.050	1.400	1.750	2.100	2.800	3.500	
	5	10	15	20	25	30	40	50	

Joint Depth (mm)

Joint Width (mm)

Average consumption in kg for one linear meter length of joint

### การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยน้ำมันก๊าด

### ข้อจำกัด

- ห้ามใช้ยาแนวแนวตั้ง
- อย่าเติมน้ำขณะตม

### ขนาดบรรจุ

15 กิโลกรัม ต่อกถ่อง

### วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส

### อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี

### ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตา นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

### ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

โทร : +66 2 8648658

แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

# ROCKMAX<sup>®</sup> JOINTSEAL




วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์ออน (ตามมาตรฐาน มอก.479-2541)

---

## *IMPORTANT NOTE!!*

*The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.*

---

 Printed on recycled paper  
Copyright©2012 Rockmax