

ROCKMAX® TOP200

ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานฉาบบาง



ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax TOP200 คือผงซีเมนต์สำเร็จรูปผสมกับน้ำใช้สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบทั้งภายนอกและภายใน และเพื่อปกปิด รอยแตก รุโพรง ตามคด รอยตะเข็บ รอยแตกกลางของผิว รอยขรุขระของเม็ดทราย เมื่อฉาบแล้วจะทำให้พื้นผิวเนียนเรียบ สวยงาม ผิวสีไม่ต่างจากพื้นผิวเดิม และฉาบง่าย สามารถทาสีทับได้

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับงานคอนกรีตหล่อในที่
- ใช้กับงานคอนกรีตสำเร็จรูป
- ใช้กับพื้นผิวปูนฉาบ

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย ลื่น
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ผลัดกันที่พร้อมใช้งานเพียงผสมน้ำ
- ให้พื้นผิวเนียนเรียบ สวยงาม สีไม่เพี้ยน
- ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยารองพื้น
- สามารถทาสีทับได้

ข้อมูลทางเทคนิค

สี:	เทา หรือ ขาว
ลักษณะ:	ซีเมนต์ผง
pH:	เป็นเบส
ความหนาแน่น:	ประมาณ 1.05 กิโลกรัม/ลิตร
ระยะเวลาในการแห้งตัวเริ่มต้น(ที่ 30°C):	4 ถึง 5 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการแห้งตัวสุดท้าย(ที่ 30°C):	24 ชั่วโมง
ค่ายึดเกาะกับผิวคอนกรีต (ที่ 28 วัน):	>5.2 N/mm ² (MPa)
ระยะเวลาการทำงาน (ที่ 30°C):	30 – 45 นาที
อัตราการผสม:	34 – 40% โดยน้ำหนัก
อุณหภูมิขณะทำงาน:	5°C - 35°C
อัตราการใช้งาน:	1.2 – 1.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อความหนา 1 มิลลิเมตร

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบหลงเหลืออยู่ ใช้น้ำพรมให้ชุ่มก่อนทำการฉาบ คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องรออย่างน้อย 7 วันก่อนทำการฉาบบาง



วิธีการผสม

ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นส่วนผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ตวงน้ำประมาณ 8.75 ลิตร สำหรับการผสม 1 ถุง (25 กิโลกรัม) ทำการผสมด้วยเครื่องผสมเป็นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้อวัสดุเข้ากันได้

วิธีการใช้งาน

ใช้เกรียงเหล็กในการฉาบโดยฉาบที่ความหนา 0.5 ถึง 4.0 มิลลิเมตรต่อเที่ยว สามารถฉาบได้มากกว่า 1 ชั้น ใช้กระดาษทรายตกแต่งผิวได้

การบ่ม

ทำการทาสีหลังจากฉาบไปอีก 7 วัน

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ

25 กิโลกรัม

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุด แล้วรีบพบแพทย์

ROCKMAX[®] TOP200



ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานฉาบบาง

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท รัคแมค จำกัด

โทร : +66 2 8648658

แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.
