

ROCKMAX CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ชนิดไม่สร้างฟิล์มที่ผิว



ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Cure คือน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ผลิตมาจากวัสดุไม่มีสารพิษหนัก ไม่มีไอระเหย เป็น น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดนี้จะซึมผ่านผิวคอนกรีต โดยทำปฏิกิริยาเคมีกับคอนกรีต เพื่อกักน้ำในคอนกรีตไม่ให้ระเหยออกมาจากผิวหน้าคอนกรีตเร็วเกินไปจนเป็นเหตุให้คอนกรีตเกิดรอยแตกร้าว เกิดรูพรุน และเป็นผลให้คอนกรีตไม่เกิดการพัฒนากำลังตามทฤษฎี น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดนี้ยังสามารถทำให้คอนกรีต มีความแข็งแรงที่ผิวหน้าอีกด้วย เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตที่ใช้แพร่หลายทั่วไปในงานก่อสร้าง น้ำยาบ่มคอนกรีตสามารถเลือกทั้งแบบมีสี และใสได้

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Cure ใช้เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตได้กับทุกโครงสร้างคอนกรีตทั้งภายในและภายนอก เช่น โครงสร้างคาน เสา พื้น ฐานราก และอื่นๆ

คุณสมบัติ

- ลดอัตราการสูญเสียน้ำ ในการเทคอนกรีต
- เพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฮเดรชันในคอนกรีต
- ลดอัตราการแตกร้าว และฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน
- เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรประหยัด
- ลดต้นทุนแรงงานก่อสร้าง
- ไม่ติดไฟ หรือเป็นต้นกำเนิดเชื้อเพลิง
- ไม่มีสารพิษหนัก หรือโลหะหนัก
- สามารถฉาบ หรือปิดทับได้ (ติดต่อบริษัท ร็อกแม็กซ์ จำกัด ก่อนการติดตั้ง)
- น้ำยาบ่มคอนกรีต มีใช้ชนิดเกิดฟิล์มที่ผิว

ข้อมูลทางเทคนิค

สี :	ใสหรือชมพู
รูปแบบ :	น้ำยา
ค่าความถ่วงจำเพาะ :	1.03

อัตราการใช้งาน (โดยประมาณ)

ผิวหน้าหยาบ :	7-10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว
ผิวหน้าเรียบ :	10-12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว
จำนวนเที่ยว :	1-2 เที่ยว

ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฎี และการควบคุมต่างๆ ในห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าที่แตกต่างจาก สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และแตกต่างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตควรสะอาด และอยู่ในสภาพดี

วิธีการใช้งาน

สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ พ่น ทา หรือ แช่ทิ้งไว้ (พื้นคอนกรีต) หลังจากทิ้งไว้แบบทันทีที่ พ่นให้อัตราการใช้ ที่เพียงพอ และต่อเนื่องกับจำนวนเที่ยว และอัตราการใช้จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน หรือพื้นที่สูงลมแรง น้ำยาบ่มคอนกรีต จะซึมผ่านโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ในอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยจะแห้งสนิทที่ 24 ชั่วโมง

การทำความสะอาด

ล้างอุปกรณ์เครื่องมือออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ

200 ลิตร

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่ยังไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวิธี

ข้อจำกัด และข้อแนะนำ

- ห้ามผสมน้ำ หรือสารละลายต่างๆ เพื่อทำให้เจือจาง
- ห้ามใช้กับส่วนผสมหยาบที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ
- บริเวณที่มีความชื้นสูง อาจเกิดฟิล์มที่ผิวหน้า ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด และแปร่งจัด
- รออย่างน้อย 7 วัน และล้างทำความสะอาด ก่อนฉาบปูน (ควรทดสอบการยึดติดของปูนฉาบวัสดุสำหรับผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเท่านั้น ก่อนการฉาบ หรือติดตั้งวัสดุปิดทับ)
- การทา หรือเคลือบวัสดุอื่น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการติดตั้ง

ROCKMAX CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ชนิดไม่สร้างฟิล์มที่ผิว



ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนดา
นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาด
ให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อกแมค จำกัด

โทร : +66 2 8648658


แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.

 Printed on recycled paper
Copyright©2015 Rockmax